
Magnesium
Zuschlagstoffe
Stahlschrott
Kreislaufmaterial
(Recycling)
Kupolofen
1550°C
Vorherd
Konverter
Magnesiumbehandlung
Schleudern
1350°C
Glühen
bis 960°C
Anfasen
Trennen
Sichtkontrolle
Druckprüfung
Putzen/
Muffenverzinkung
Kugeldruckprüfung
Spritzverzinken
Gewichtskontrolle
Zementmörtel-Auskleidung
Reifekammer
Anwärmen
Lackieren
Trocknen
Wasser-
berieselung
Zementmörtel-Umhüllung
Reifekammer
Buderus
Versand
Lagern
Bündeln
Endkontrolle
Kennzeichnen